

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 2К 2:1 НОТАКRYL РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



17–22 с



1,4–1,6 мм
1,8–2,6 bar



2–3
слоя



30 мин / 60°C
16 ч / 20°C



10 мин
при 20°C



КОМПЛЕКТ 1,5L

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий
- Подходит в качестве финишного покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходная укрывистость
 - Высокая прочность покрытия
 - Легкость нанесения и переходов
- Устойчивость к воздействию внешних условий
 - Отличный розлив и растекаемость

ОСНОВАНИЕ

Акриловые грунты HOTZ/MEGAMIX	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой: предварительно: P320–P360 отделочно: P400–P500 или серым абразивным полотном Альтернативно – можно шлифовать вручную мокрым по мокрому: предварительно: P600 отделочно: P800 Обезжирить поверхность.
Существующая отделка OEM	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400–P500 или серым абразивным полотном. Старательно обезжирить поверхность.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Акриловая эмаль HOTZ 2K 2:1 HOTAKRYL	2
Отвердитель эмали акриловой HOTZ 2:1	1
Разбавитель HOTZ / MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем	10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловую эмаль HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%	
Сопло	1.4–1.6 мм
Давление	1.8–2.6 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Рабочая вязкость	Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 в зависимости от цвета: 17–22 с
Нанесение	2–3 слоя или до получения желательной степени укрывистости (межслойная выдержка: 5–10 минут)
Толщина покрытия	30–40 мкм
Жизнеспособность смеси	не менее 4 часов при 20°C
Расход	70–120 гр/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	20°C	60°C
Высыхание на отлип	2 часа	15 минут
Рабочая твердость	16 часов	30 минут
Полная твердость	5 дней	60 минут + 1 день при 20°C