

# ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2К X-PRESS 2:1 HOTAKRYL CERAMIC



ХОРОШО  
ПЕРЕМЕШАТЬ



18–22 °C



1.3–1.6 мм  
2.0–4.0 bar



1–2  
слоя



10 ч / 20°C  
25 мин / 60°C



10 мин  
при 20°C



## 1.5L

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия, обеспечивающего высокую скорость высыхания, глянцевый блеск и стойкость к атмосферным и механическим воздействиям
- Подходит для широкого спектра работ, включая оперативное восстановление покрытия в условиях ограниченного времени

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная скорость высыхания
- Нано-керамическая усиленная структура лакового слоя
- Повышенная устойчивость к царапинам Scratch Resistant
- Прекрасная растекаемость
- Отличная защита от УФ-излучения
- Легкость нанесения и переходов
- Рекомендовано для профессионального применения

## ОСНОВАНИЕ

Базовые слои HOTZ / MEGAMIX / MEGAZET. Высушенная поверхность. Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Лак акриловый HOTZ X-PRESS 2K 2:1 /HOTAKRYL CERAMIC                          | 2      |
| Отвердитель лака HOTZ 2K                                                     | 1      |
| Разбавитель HOTZ / MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем | до 10% |

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловый лак HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Сопло                     | 1.3–1.6 мм  |
| Давление                  | 2.0–4.0 бар |
| Расстояние до поверхности | 15–20 см    |

## НАНЕСЕНИЕ

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая вязкость       | Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 18–22 с (обязательный контроль вязкости до введения разбавителя) |
| Нанесение              | 2 слоя<br>(межслойная выдержка: 10 минут)                                                               |
| Толщина покрытия       | 30–40 мкм                                                                                               |
| Жизнеспособность смеси | 90–120 минут при 20°C                                                                                   |
| Расход                 | 40–60 гр/м²                                                                                             |

## ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

|                    | 20°C     | 60°C                      |
|--------------------|----------|---------------------------|
| Пылесухость        | 25 минут | 5 минут                   |
| Высыхание на отлип | 2,5 часа | 10 минут                  |
| Рабочая твердость  | 10 часов | 25 минут                  |
| Полная твердость   | 3 дня    | 50 минут +1 день при 20°C |